



Einsatzempfehlung Bauteile / Tribologie

	DLC²	CROMVlc[®]	PPN	PPN + Oxi
Abrasive Beanspruchung	sehr gut	optimal	gut	gut
Adhäsive Beanspruchung	optimal	sehr gut	gut	sehr gut
Abrasive + Adhäsive Beanspruchung	optimal	optimal	gut	gut
Oxidationsschutz	sehr gut	sehr gut	nicht empfohlen	gut
Korrosionsschutz	sehr gut	sehr gut	gut	optimal
Oberflächenermüdung	gut	optimal	sehr gut	sehr gut