



## Einsatzempfehlung Formenbau und Kunststoff

	<b>Thermoplast</b>	<b>Duroplast</b>	<b>Elastomere</b>
<b>Ungefüllt</b>	TiN CrN	TiN CrN	TiN CrN
<b>Faserverstärkt</b>	nACRo SUPERA	nACRo SUPERA	nACRo SUPERA
<b>Flammschutz</b>	nACRo SUPERA	nACRo SUPERA	nACRo SUPERA
<b>Elastomere mit Shore A &lt;20</b>	-	-	TiN CrN
<b>Elastomere mit Shore A &gt;20</b>	-	-	TiN nACRo
<b>Tribologische Beanspruchung (Schieber, Ausstosser, Säulen, Drehkerne)</b>	CROMVlc DLC	CROMVlc DLC	CROMVlc DLC
<b>Oberflächenschutz Hochglanz, strukturiert (ohne Glanzgrad- veränderung)</b>	PPN	PPN	PPN